


オーステナイト系

SUS303

▶ 比重 7.93

SUS303はオーステナイト系のなかでも、特に快削性に優れたステンレス鋼です。SUS304に硫黄(S)を添加することにより、快削性・耐焼付性の向上をもたらせておりますので、自動旋盤などの切削加工に適しており、ボルト・ナットなどに使用されることがあります。耐食性が他の鋼種より劣るので使用内容に注意が必要となります。



SUS303 センタレス丸棒

各種サイズ		取扱品	公差	備考
直径(mm)	長さ(mm)			
2.0	2,100	◇	+0, -0.009	
3.0	2,100 / 2,500	◇	+0, -0.010	
4.0		◇	+0, -0.012	
5.0		◇		
6.0		◇		
7.0		◇	+0, -0.015	
8.0		◇		
9.0		◇		
10.0		◇	+0, -0.018	
11.0		◇		
12.0		◇		
13.0		◇		
14.0		◇		
15.0		◇		
16.0		◇		
17.0	◇			
18.0	◇			
19.0	◇	+0, -0.021		
20.0	◇			
22.0	◇			
24.0	◇			
25.0	◇			
26.0	2,100	◇		
28.0		◇		
30.0		◇	+0, -0.025	
32.0		◇		
35.0		◇		
40.0		◇		

◇ 手配品