

オーステナイト系

SUS303

▶ 比重 7.93

SUS303はオーステナイト系のなかでも、特に快削性に優れたステンレス鋼です。SUS304に硫黄(S)を添加することにより、快削性・耐焼付性の向上をもたせておりますので、自動旋盤などの切削加工に適しており、ボルト・ナットなどに使用されることがあります。耐食性が他の鋼種より劣るので使用内容に注意が必要となります。



SUS303 六角棒



各種サイズ		表面状態	備考
対辺(H mm)	長さ(mm)	COLD	
8.0	4,000UP	◇	
10.0		◇	
12.0		◇	
13.0		◇	
14.0		◇	
17.0		◇	
19.0		◇	
21.0		◇	
22.0		◇	
23.0		◇	
24.0		◇	
26.0		◇	
27.0		◇	
29.0		◇	
30.0		◇	
32.0		◇	
35.0		◇	
36.0		◇	
38.0		◇	
41.0		◇	
46.0	◇		
50.0	◇		