

オーステナイト系

SUS316

▶ 比重 7.98

SUS316はオーステナイト系のなかでも特に、耐食性に優れたステンレス鋼です。SUS304に耐食性のいいモリブデン (Mo)を添加するとともに、ニッケル(Ni)を増量させることによって耐食性を向上させたステンレス鋼です。SUS304では耐食性が劣る場合にSUS316が用いられ、海水・化学薬品などを扱う環境によく使われる場合があります。



オーステナイト系

SUS316 板 2B

各種サイズ		取扱品	備考
板面 (mm)	板厚 (mm)		
1,000×2,000	0.5	◇	
	0.6	◇	
	0.8	◇	
	1.0	◇	
	1.2	◇	
	1.5	◇	
	2.0	◇	
	3.0	◇	
	4.0	◇	
	5.0	◇	
1,219×2,438	0.8	◇	
	1.0	◇	
	1.2	◇	
	1.5	◇	
	2.0	◇	
	3.0	◇	
	4.0	◇	
	5.0	◇	
切断用 (乱尺)	3.0	◇	
	4.0	◇	
	5.0	◇	
	6.0	◇	

◇手配品