

伸銅品

# りん青銅

## C5191・C5210

▶ 比重 8.80



C5191は銅(Cu)残、すず(Sn)5.5～7.0%、りん(P)0.03～0.35%が含まれ、3つを足して99.50%以上のものをいいます。りん青銅は、1～3種まであり、機械的な強さが大きく、耐疲労性、耐食性、耐磨耗性に優れ、鉄鋼のような磁性がありません。ねじ、軸受、ボルト、コネクタなどに使われております。

伸銅品



### ばね用りん青銅 板(C5210)

板面(mm)	各種サイズ		調質		備考
	板厚(mm)		H	F	
180 × 1,200	0.1		◇		
	0.12		◇		
	0.15		◇		
	0.16		◇		
	0.18		◇		
	0.2		◇		
	0.23		◇		
	0.25		◇		
	0.26		◇		
	0.3		◇		
	0.35		◇		
	0.4		◇		
	0.5		◇		
	0.6		◇		
	0.7		◇		
	0.8		◇		
	1.0		◇		
1.2		◇			
1.5		◇			
1.6		◇			
2.0		◇			

◇手配品